

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

BT-20-07-21-01-A1

- Produkt:** 1) Contipal/Melapal (Dicklaminat)
2) Contipal/Melapal (Dünnlaminat)
- Auftraggeber/** Melaplast GmbH
- Hersteller:** Hans-Böckler-Straße 12, 97424 Schweinfurt
- Auftrag:** Bestimmung der antibakteriellen Eigenschaften von Oberflächen gemäß
ISO 22196:2011
- Prüfbericht:** Nr. 2220034
- Ergebnisse:** Die Klassifizierung erfolgt auf Basis folgender Werte:

	Antibakterielle Aktivität „R“*	
	<i>Staphylococcus aureus</i> DSM 799	<i>Escherichia coli</i> DSM 1576
1) Contipal/Melapal (Dicklaminat)	R _{1Sa} > 2,2	R _{1Ec} > 4,3
2) Contipal/Melapal (Dünnlaminat)	R _{2Sa} > 2,2	R _{2Ec} > 4,3

*) Eine antibakterielle Aktivität ist gegeben, wenn R für beide Bakterienstämme $\geq 1,0$ ist.

**Die Oberfläche des Produktes „Contipal/Melapal“ als Dick- und Dünnlaminat wird als
“antibakteriell“ klassifiziert.**

Dresden, 21.07.2020



Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter